

RA Positive Blue 2-6 is bedoeld als waterbergende laag onder de RA Positive Green 60-40.

Verwerken volgens standaard RAW Bepalingen (51.02.07).

Toepassing

- Geschikt voor verwerking onder verharding. Tijdelijke opslag van regenwater. Het riool wordt hierdoor ontlast na regenbuien.

Eigenschappen

- De steenslag wordt op een duurzame manier gewonnen en verwerkt.

Samenstelling

- Bestendigheid tegen vorst : F1
- Weerstand tegen verbrijzeling : LA25
- Deeltjesdichtheid : 2650 kg/m³
- Weerstand tegen polijsting : PSV50
- Waterabsorptie : Wcm0,5
- Korrelvorm : FI15
- Percentage gebroken opp. : C100/0
- Poriënvolume na verdichting : 40%
- Chloriden : < 0,001%
- Totaal gehalte aan zwavel : S1
- Humusgehalte : 0%

- Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- Voldoet aan de gestelde eisen van de standaard RAW Bepaling 2015.
- Geleverd met certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.



**donker
substrates**

Gecertificeerd dealer van Kekkila-BVB

Hoofdkwartier

Harste 5, Sneek
Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact

0515 - 41 73 25
info@donkersubstrates.com
donkersubstrates.com